

# SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER Грунтовка для подводной части.

SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER основанный на специальной акриловой смоле, работает как отличный герметик/барьерное покрытие над неизвестным или несовместимым противоположающимся покрытием. Он быстро высыхает и хорошо фиксируется с последующими слоями.

Характеристики:

- Быстрое высыхание.
- Хорошая адгезия для последующих покрытий даже после длительного выветривания.
- Он образует жесткую, но гибкую пленку.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Тип:</b>	Грунтовка акриловой смолы.	
<b>Рекомендованное применение:</b>	Грунтовка и связующее покрытие для противоположающейся краски SEAJET.	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Противообрастающая обработка поверх существующего слоя: необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой P100-120(мокрое шлифование). Нанести еще один слой грунтовки SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER для лучшей адгезии с последующим покрытием необрастающей краски SEAJET. Сопоставьте с таблицей совместимости необрастающих красок SEAJET. Наносятся только на сухую поверхность. Необрабатанный стеклопластик: Обезжирить и обработать с помощью наждачной бумаги P100-120, затем протереть растворителем E, чтобы удалить все загрязнения с поверхности. Нанести еще один слой SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, затем нанести необрастающую краску SEAJET. Дерево и сталь: Обезжирить и окончательно очистить, чтобы удалить все загрязнения с поверхности. Нанести 3-4 слоя SEAJET 015 UNDERWATER PRIMER, затем нанести необрастающую краску SEAJET. Алюминий: Первым слоем нанести SEAJET 017 Epoxy Bonding Primer затем обрабатывать так же, как и сталь.	
<b>Физические свойства:</b>	Цвет: Серебрянный. Точка вспышки: 26 <sup>0</sup> C Содержание твердых частиц, %: 30 ± 2 ЛОС (теоретически): 614 г/л	
<b>Применение:</b>	Растворитель: РАСТВОРИТЕЛЬ СИДЖЕТ А Нанесение: Безвоздушный распылитель, кисть, валик*. Минимальная температура: 0 <sup>0</sup> C Максимальная влажность: 85% относительной влажности	
<b>Нанесение распылением:</b>	№ наконечника: Graco 721, 723 Давление краски на выходе: 15,0 – 18,0 мПа Растворение: 15 – 25% (от объема)	
<b>Толщина пленки и скорость растекания:</b>		Мин.
	Толщина пленки, влажная	133 μm
	Толщина пленки, сухая:	40 μm
	Скорость растекания: (теоретически)	7,5 м <sup>2</sup> /л
<b>Предпочтительное последующее покрытие:</b>	-	
<b>Предпочтительное последующее покрытие:</b>	Любые противоположающиеся краски SEAJET.	
<b>Упаковка:</b>	Препарат поставляется в одной упаковке	
<b>Примечание:</b>	* толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения.	

**Данные о нанесении покрытия:**

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 40 м)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 40 м)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5 <sup>0</sup> С	-	-	-	-	-
0 <sup>0</sup> С	-	-	-	-	-
5 <sup>0</sup> С	Высыхание поверхностного слоя: 40 мин Высыхание по всей толщине слоя: 4 часа	Минимум: 5 часов Максимум: Нет	-	-	7 дней*
10 <sup>0</sup> С	Высыхание поверхностного слоя: 30 минут Высыхание по всей толщине слоя: 3 часа	Минимум: 4 часов Максимум: Нет	-	-	7 дней*
20 <sup>0</sup> С	Высыхание поверхностного слоя: 20 минут Высыхание по всей толщине слоя: 2 часа	Минимум: 3 часов Максимум: Нет	-	-	7 дней*
30 <sup>0</sup> С	Высыхание поверхностного слоя: 15 минут Высыхание по всей толщине слоя: 1,5 часа	Минимум: 2 часа Максимум: Нет	-	-	5 дней*

\*Максимально с противоположающейся краской.

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенное покрытие полностью просохло.

**Информация о безопасности:**

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

**Определения:**

Допуски:	цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
Скорость растекания:	Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
Содержание твердых частиц:	Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTMS.
Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

**Отказ:**

Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.